

Produit: Clinker portland

Compositions chimiques	Résultats	Unités
SiO ₂	21.77	%
Al ₂ O ₃	3.90	%
Fe ₂ O ₃	4.89	%
CaO	65.87	%
MgO	2.05	%
SO ₃	0.09	%
K ₂ O	0.31	%
Na ₂ O	0.03	%
Perte au Feu 'PAF'	0.45	%
Chaux libre 'FCaO'	0.99	%

Composition minéralogique

C3S	65.12	%
C2S	13.31	%
C3A	2.08	%
C4AF	17.86	%